



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
buckler.by@gmail.com
+375 (29) 1-687-687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Epoxy Primer 322

Грунт эпоксидный 2+1

Описание

Двухкомпонентное антикоррозийное покрытие с хорошей прочностью, с высокими защитными и изолирующими свойствами. Разработан специально для работы мокрый по мокрому. Слой очень хорошо схватывается с различными основаниями, прочный к механическим повреждениям. Материал устойчив к распылению средне агрессивных химикатов (растворов щелочей и солей, бензина и дизельного топлива) а также к воздействию атмосферных условий.

Основания

Старые лаковые покрытия, включая термопластичные краски	Обезжирить, обработать сухим способом Р220-Р360, продуть, обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	Ошлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания Р240- Р320, продуть, обезжирить.
Сталь	Очистить до уровня чистоты Sa 2 (струйная обработка) или St 3 (ручная чистка или с использованием устройства с механическим приводом)
Оцинкованная поверхность	Зачистить от загрязнений, продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, водой под давлением, чистка абразивом или чистка вручную с использованием инструмента с механическим приводом.

Возможно нанесение на реактивный грунт Buckler 315 для достижения наилучше антикоррозионной защиты



ООО «Композиционные материалы и технологии»
 223730, Минская обл., г. Солигорск,
 ул. К. Заслонова, 69А-2
buckler.by@gmail.com
 +375 (29) 1-687-687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

Пропорции

	По объему	По весу (гр)
322 Грунт	2	100
822 Отвердитель	1	30
* 8040 Разбавитель	5-10%	10-15

* при необходимости

Нанесение

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °C и влажности не более 80%



	Сопло	Давление, атм.	Расстояние
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1.3-1.6	1.8-2.5	15-20 см
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1.3-1.6	1.8-2.5	15-20 см

Толщина слоя	Количество слоев	Жизнь смеси
 20-30 мкм	 1-1.5	 4-6 часа

Сушка

При 20 °C
 60 мин



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
buckler.by@gmail.com
+375 (29) 1-687-687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Примечание

- ✓ Наносить грунт только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.